

DONNÉES PRODUIT

1. NOM DU PRODUIT

Dramatic Surface Products^{MC}
Additif à base d'émulsion acrylique DSP^{MC} 501

2. FABRICANT

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
Tél. : 800.323.7407
Télec. : 800.952.2368
www.DramaticSurfaceProducts.com

3. DESCRIPTION

L'additif à base d'émulsion acrylique DSP 501 est recommandé pour utilisation comme additif pour certains produits de préparation de plancher choisis de marque Dramatic Surface Products, notamment lorsqu'utilisés pour le nivellement de reliefs. Il est conçu pour améliorer la résistance d'adhésion, le pouvoir de liaison et la résistance à la flexion.

Emballage

Bidon de un (1) gallon US, 3,9 kg (8,6 lb)
Code de produit 33-1512-5018

Substrats convenables

Reportez-vous à la section Substrats convenables de l'emballage du produit approprié ou au feuillet de données produit de l'enduit de parement DSP^{MC} 502 ou de la pâte de colmatage DSP^{MC} 504.

Durée de stockage

Ranger dans un endroit frais et sec, à l'écart de l'ensoleillement direct. La durée de stockage maximale est d'un (1) an à compter de la date de fabrication pour un contenant fermé.

Limitations

Ne pas employer sur des surfaces sujettes à une pression hydrostatique. Ne pas employer comme scellant ou couche d'apprêt.

Avertissements

Veuillez lire toute l'information d'avertissement imprimée sur l'emballage du produit avant son emploi. Pour des renseignements sur les urgences médicales, veuillez composer le 888-853-1758.

Ce feuillet de données produit fut préparé de bonne foi, fondé sur les renseignements disponibles au moment de sa publication. Il est conçu pour offrir aux utilisateurs des consignes sur l'emploi et l'application appropriés des produits Dramatic Surface Products visés, à des conditions environnementales et de travail normales.

Chaque projet étant différent, H.B. Fuller Construction Products Inc. ne saurait être responsable pour les conséquences découlant de la variation de telles conditions, ou de conditions imprévues.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Additif à base d'émulsion acrylique DSP 501	
État physique	Liquide : émulsion d'acrylique
Couleur	Blanc
Odeur	Aucune
Viscosité	Fluide, versable
COV	13 grammes/litre, sans eau
Poids par gal US	3,9 kg (8,6 lb) +/- 4,5 g (0,01 lb)
Poids par litre	1,03 kg (2,27 lb) +/- 1 g (0,3527 oz)
Gel/dégel	Résiste au gel/dégel. Si gelé, dégeler et remuer avant utilisation.

5. DIRECTIVES D'INSTALLATION

Préparation des surfaces

Reportez-vous à la section Préparation des surfaces de l'emballage du produit approprié ou au feuillet de données produit de l'enduit de parement DSP 502 ou de la pâte de colmatage DSP 504.

Méthode d'application

Pour applications avec l'enduit de parement DSP 502 :

Ajoutez lentement le contenu complet du sac d'enduit de parement DSP 502 à 2,37 L (2-1/2 pintes US) d'additif à base d'émulsion acrylique DSP 501 tout en mélangeant à faible vitesse (300 tr/min maximum, afin d'éviter la création de bulles d'air). Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse et sans grumeau. Appliquez conformément aux directives du feuillet de données produit de l'enduit de parement DSP 502.

Pour applications avec la pâte de colmatage DSP 504 :

Ajoutez lentement le contenu complet du sac de pâte de colmatage DSP 504 à 3,8 L (1 gal US) d'additif à base d'émulsion acrylique DSP 501 tout en mélangeant à faible vitesse (300 tr/min maximum, afin d'éviter la création de bulles d'air). Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse et sans grumeau. Appliquez conformément aux directives du feuillet de données produit de la pâte de colmatage DSP 504.

Nettoyage

Lavez les outils, vos mains et l'équipement avec de l'eau tiède savonneuse pendant que le matériau est encore frais.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Veuillez composer le 800-621-0220 pour connaître le distributeur pour votre région.

Additif à base d'émulsion acrylique

DSP^{MC} 501

DONNÉES PRODUIT

7. GARANTIE

H.B. Fuller Construction Products Inc. (HBF-CP) offre une garantie limitée de cinq (5) ans sur ce produit lorsqu'installé conformément aux directives imprimées de HBF-CP. Obtenez une copie de la garantie limitée auprès de votre représentant de commerce ou en composant le 800-621-0220.

8. ENTRETIEN

Sans objet

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique :
Composez le 800-621-0220 pour obtenir des renseignements.

Documents techniques et de sécurité :
Pour obtenir des documents techniques et de sécurité,
veuillez composer le 800-621-0220.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 3 - Béton
Division 9 - Finis



Un fabricant respectueux
de l'environnement